HIPER D+

BOLETIM TÉCNICO hipercor

Melhor custo-benefício para pintar e decorar superfícies de alvenaria interna, a Hiper D+ é uma tinta acrílica de boa qualidade que une ótimo rendimento com excelente economia, trazendo beleza para seu ambiente.

INDICAÇÃO

Indicado para a pintura superfícies internas de alvenaria.

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).

30min Ao toque | 4h Entre demãos | 4h Final

Fácil aplicação

Melhor acabamento

Sem cheiro*

EMBALAGENS E RENDIMENTO ACABADO

3,0 L: 11,7 m² | **15 L**: 58 m²

CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO	NÚMERO DE CORES	ACABAMENTO
ECONÔMICO	15 CORES	FOSCO

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo, conforme norma ABNT NBR 13245. Antes da pintura, aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO HIPERCOR.

SUPERFÍCIES	O QUE FAZER
Reboco ou concreto novo	Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, aplicando, em seguida, uma demão de SELADOR ACRÍLICO HIPERCOR.
Descascamento e alvenaria em mau estado de conservação	Remova as partes soltas e sem aderência, aplicando, em seguida, uma demão de Fundo Acrílico Preparador de Paredes e aguarde a secagem
Pequenas imperfeições	Corrija com MASSA CORRIDA HIPERCOR.
Gesso	Deixe secar. Aplique 1 demão de Selador para Gesso, para uma melhor aderência da tinta.
Manchas de gordura ou graxa	Lave com água e sabão ou detergente neutro e enxágue logo em seguida. Aguarde a secagem.
Manchas de mofo	Limpe com uma solução de água sanitária, diluída em água potável, na proporção de 1:1; aguarde 6 horas e enxágue

FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use: Pincel ou Trincha | Rolo de espuma | *Airless*

Proteja tudo o que você não quer pintar.

Abra a lata e misture bem o esmalte.

Faça a diluição de acordo com as instruções.

DILUIÇÃO

(até 30% de diluição)

Dilua 5 partes de tinta com até 1½ parte de água. Ex.: *Adicione 300 ml de água para cada 1 litro de tinta.*

Uso de *Airless*

Dilua com 30% - 40% de água por litro e aplique com pressão entre 1200 e 1400 psi. Use bico com abertura de 0,017" e a velocidade de aplicação entre 9 e 11m²/min.

NÚMERO DE DEMÃOS 2 a 4

**Sem Cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 85% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro*

PRECAUÇÕES

- Para obter a garantia e os melhores resultados utilize sempre os produtos HIPERCOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- Manter na embalagem original, fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco e sem diluir.
- Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Mantenha fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Leia o rótulo antes de utilizar o produto.
- Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Provoca irritação moderada à pele.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC

SAC 0800 9709089 sac@iquine.com.br

ATENÇÃO

Quím. Responsável: Wiliam Erivelto Saraiva CRQ: 04.2.63004

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS	VALIDADE
Polímeros acrílicos modificados, coalescente, pigmentos ativos e inertes, biocidas não-metálico e aditivos.	Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.5.1	• Não Voláteis (%): **≥ 40** • Viscosidade (ku): **95 – 115** • Peso Específico (g/cm³): **1,20 – 1,40**	**BAIXA** TOXICIDADE*	**48 meses** Após a data de fabricação (Fechada e sem uso)

***Para maiores informações consultar FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível no site www.hipercor.com.br**

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.