

Melhor custo-benefício para pintar e decorar superfícies de alvenaria interna, a Hiper D+ é uma tinta acrílica de boa qualidade que une ótimo rendimento com excelente economia, trazendo beleza para seu ambiente.

## INDICAÇÃO

Indicado para a pintura superfícies internas de alvenaria.

## SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



- Fácil aplicação
- Melhor acabamento
- Sem cheiro\*



**EMBALAGENS E RENDIMENTO ACABADO**  
3,0 L: 11,7 m<sup>2</sup> | 15 L: 58 m<sup>2</sup>

## CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

### CLASSIFICAÇÃO

### NÚMERO DE CORES

### ACABAMENTO

**ECONÔMICO**

**15 CORES**

**FOSCO**

## COMO APLICAR

### PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo, conforme norma ABNT NBR 13245. Antes da pintura, aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO HIPERCOR.

#### SUPERFÍCIES

#### O QUE FAZER

**Reboco ou concreto novo**

Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, aplicando, em seguida, uma demão de SELADOR ACRÍLICO HIPERCOR.

**Descascamento e alvenaria em mau estado de conservação**

Remova as partes soltas e sem aderência, aplicando, em seguida, uma demão de Fundo Acrílico Preparador de Paredes e aguarde a secagem

**Pequenas imperfeições**

Corrija com MASSA CORRIDA HIPERCOR.

**Gesso**

Deixe secar. Aplique 1 demão de Selador para Gesso, para uma melhor aderência da tinta.

**Manchas de gordura ou graxa**

Lave com água e sabão ou detergente neutro e enxágue logo em seguida. Aguarde a secagem.

**Manchas de mofo**

Limpe com uma solução de água sanitária, diluída em água potável, na proporção de 1:1; aguarde 6 horas e enxágue

### FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use: Pincel ou Trincha Rolo de espuma Airless

Proteja tudo o que você não quer pintar. Abra a lata e misture bem o esmalte. Faça a diluição de acordo com as instruções.

### DILUIÇÃO

(Até 30% de diluição)

Dilua 5 partes de tinta com até 1½ parte de água. Ex.: Adicione até 300 ml de água para cada 1 litro de tinta.



#### Uso de Airless

Dilua com 30% - 40% de água por litro e aplique com pressão entre 1200 e 1400 psi. Use bico com abertura de 0,017" e a velocidade de aplicação entre 9 e 11m<sup>2</sup>/min.

**NÚMERO DE DEMÃOS** **2 a 4**

\*Sem Cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 85% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro

### PRECAUÇÕES

- Para obter a garantia e os melhores resultados utilize sempre os produtos HIPERCOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- Manter na embalagem original, fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco e sem diluir.
- Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Mantenha fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Leia o rótulo antes de utilizar o produto.
- Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Provoca irritação moderada à pele.
- Provoca irritação ocular grave.
- Pode provocar dano aos pulmões por exposição repetida ou prolongada.
- Nocivo para os organismos aquáticos.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

### EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

**CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)**

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



**Quím. Responsável:**  
 Wiliam Erivelto Saraiva  
 CRQ: 04.2.63004

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

#### COMPOSIÇÃO

Polímeros acrílicos modificados, coalescente, pigmentos ativos e inertes, biocidas não-metálico e aditivos.

#### CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.5.1

#### ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%):  $\geq 40$
- Viscosidade (ku): **95 – 115**
- Peso Específico (g/cm<sup>3</sup>): **1,20 – 1,40**

#### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**BAIXA TOXICIDADE\***

#### VALIDADE

**48 meses**

Após a data de fabricação (Fechada e sem uso)

\*Para maiores informações consultar FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível no site [www.hipercor.com.br](http://www.hipercor.com.br)

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

