

Tinta acrílica de acabamento fosco aveludado, com bom rendimento e cobertura. Apresenta mais resistência e secagem rápida, além de ser de fácil aplicação.

INDICAÇÃO

Indicado para a pintura superfícies internas e externas de alvenaria.

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



- Mais resistente
- Super acabamento
- Sem cheiro*



EMBALAGENS E RENDIMENTO ACABADO
3,0 L: 15 m² | 15 L: 75 m²

CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

STANDARD

NÚMERO DE CORES

11 CORES

ACABAMENTO

FOSCO

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo, conforme norma ABNT NBR 13245. Antes da pintura, aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO HIPERCOR.

SUPERFÍCIES

O QUE FAZER

Reboco ou concreto novo

Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, aplicando, em seguida, uma demão de SELADOR ACRÍLICO HIPERCOR.

Descascamento e alvenaria em mau estado de conservação

Remova as partes soltas e sem aderência, aplicando, em seguida, uma demão de Fundo Preparador de Paredes e aguarde a secagem.

Pequenas imperfeições

Corrija com MASSA CORRIDA HIPERCOR em ambientes internos e MASSA ACRÍLICA HIPERCOR em ambientes externos.

Gesso

Deixe secar. Aplique 1 demão de Selador para Gesso, para uma melhor aderência da tinta.

Manchas de gordura ou graxa

Lave com água e sabão ou detergente neutro e enxágue logo em seguida. Aguarde a secagem.

Manchas de mofo

Limpe com uma solução de água sanitária, diluída em água potável, na proporção de 1:1; aguarde 6 horas e enxágue.

FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use: Pincel ou Trincha | Rolo de espuma | Airless

Proteja tudo o que você não quer pintar. | Abra a lata e misture bem o esmalte. | Faça a diluição de acordo com as instruções.

DILUIÇÃO

(25% de diluição)

Dilua 5 partes de tinta com 1¼ parte de água. Ex.: Adicione 250 ml de água para cada 1 litro de tinta.



Uso de Airless

Dilua com 30% - 40% de água por litro e aplique com pressão entre 1200 e 1400 psi. Use bico com abertura de 0,017" e a velocidade de aplicação entre 9 e 11m²/min.

NÚMERO DE DEMÃOS **2 a 4**

*Sem Cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 85% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro

PRECAUÇÕES

- Para obter a garantia e os melhores resultados utilize sempre os produtos HIPERCOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- Manter na embalagem original, fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco e sem diluir.
- Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Atenção: Provoca irritação moderada à pele. Provoca irritação ocular grave.
- Pode provocar danos aos pulmões por exposição repetida ou prolongada.
- Nocivo para os organismos aquáticos. Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Leia o rótulo antes de utilizar o produto.
- Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
William Erivelto Saraiva
CRQ: 04.2.63004

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Polímeros acrílicos modificados, coalescente, pigmentos ativos e inertes, biocidas não-metálico e aditivos

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.5.2

ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%): ≥ 40
- Viscosidade (ku): **95 – 115**
- Peso Específico (g/cm³): **1,45 – 1,51**

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

48 meses

Após a data de fabricação (Fechada e sem uso)

*Para maiores informações consultar FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível no site www.hipercor.com.br

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.